

Exemples d'enduits isolants

A base de chaux adjuventée → Vérifier s'ils sont adaptés pour l'usage entrevu !

Isolteco®
(Edilteco®)

Enduit chaux +
polystyrène
 $\lambda = 0,058 \text{ W/m}^2.\text{k}$
 $\mu = 12 \text{ à } 13$



Diathonite
Evolution®
(Diasen®)

Enduit chaux +
liège + argile +
silice
 $\lambda = 0,045$
 $\mu = 4$



UNILIT 20®
(UNILIT/HD
System®)

Enduit chaux +
silice expansé
 $\lambda = 0,066$
 $\mu = 4$



FIXIT 222®
FIXIT 244®
(FIXIT®)

Enduit chaux +
aérogel de silice
 $\lambda = 0,028$ (0,048)
 $\mu = 4 \text{ à } 5$ (5 à 7)



Hagatherm®
Haga biotherm®
Hagatherm
Aérogel®

Enduit chaux +
polystyrène
(granulés de
liège ; aérogel)
 $\lambda = 0,054$ (0,07;
0,029)
 $\mu = \text{de } 5 \text{ à } 8$



+ Parnatur®
(ParexLanco®)

Enduit chaux
+ chènevotte
 $\lambda = 0,066 \text{ W/mK}$
 $\mu < 5$



Plus, exclusivement en intérieur : IsolArgilus (Argile + chaux + perlite) $\lambda = 0,06$; $\mu \approx 6$